

REAKTIVNI PENETRIRAJUĆI ZAPTIVAČ BETONA

OPIS

PENESAL PRO® RTU je tečni zaptivni materijal koji se nanosi prskanjem i formira barijeru ispod površine betona koja sprečava prodiranje vode i zatvara mikro-prsline. Kad se nanese na dobro očišćenu betonsku površinu, hemijski reaguje sa sastojcima betona i formira gel ispod površine. Ovaj gel zatvara pore, kapilare i prsline. Dokle god postoji prisustvo vode materijal je aktivan, tako da zatvara i naknadno nastale prsline.

PREPORUČUJE SE ZA

Zbog svoje sposobnosti da odoleva termičkom stresu, PENESAL PRO® RTU je idealan za:

- ▶ Betonske krovove
- ▶ Platforme, kolovozne ploče mostova
- ▶ Terasa
- ▶ Saobraćajnice, aerodromske piste, parkirališta

Za ukopane delove objekta, adekvatno rešenje je kristališući materijal PENETRON®.

PREDNOSTI

- ▶ Zatvara postojeće prsline. Nove prsline će biti zatvorene pri kontaktu s vodom
- ▶ Sposobnost zatvaranja prsline do 0.5 mm (Ref: 0524-443-06 / 24. maj, 2016)
- ▶ Štiti od prodora vode, hlorida i sulfata; povećava otpornost na hemijske uticaje i karbonizaciju; PENESAL PRO® ne treba da se koristi na površinama gde se očekuje izrazito jako dejstvo kiselina ili baza
- ▶ Pošto deluje ispod površine, ne utiče na adheziju narednih slojeva
- ▶ Dubinski (oko 20 mm) povećava čvrstoću površine do 8 po Mohsovoj skali
- ▶ Jednostavnija, brža i ekonomičnija primena u odnosu na alternativne membranske sisteme
- ▶ Prohodan već za 6 sati posle prvog tretmana vodom, bez narušavanja zaštite. Proizvod ne može da se oljušti ili izgrebe, a tretirana površina može da se polira. Nije neophodna zaštitna košuljica
- ▶ Neotrovan – moguća upotreba na strukturama za pijaću vodu
- ▶ Laka popravka - ukoliko se naknadno pojavljuju veće pukotine u strukturi betona, lako ih je pronaći i popraviti; nema mukotrpnog uklanjanja membrane kako bi se pronašle pukotine

TEHNIČKI PODACI

Boja	Providna
Specifična težina	1,23 kg/lit
Otrovnost	Neotrovan, biorazgradiv
Zapaljivost	Ne-eksplozivan, nezapaljiv
Štetni efekti	Nema poznatih štetnih efekata ako se proguta

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema podloge: Površinska oštećenja betona (segregacije, šupljine, itd.) se pripreme i popune sa PENECEM MORTAR®. Beton mora da bude najmanje 14 dana star (preporučujemo svih 28 dana), čist, bez prašine i suv. Ulja za oplatnu, hemijska sredstva za negu i prethodne premaze treba u potpunosti ukloniti. Temperatura podloge treba da bude u opsegu 5 - 35°C. Izbegavajte nanošenje pred kišu ili pri jakom vetru. Kod veoma starih betona (ili kod betona napadnutih karbonatizacijom) može da bude neophodan prethodni tretman kalcijumom, radi obezbeđivanja hemijske reakcije.

REAKTIVNI PENETRIRAJUĆI ZAPTIVAČ BETONA

Nanošenje: Natopite sve prsline sa PENESAL PRO®, uz potrošnju od oko 1 litar na svakih 5 metara dužnih. Nanesite proizvod u propisanoj količini na površinu koju tretirate. Proizvod se nanosi prskalicom niskog pritiska, u uslovima bez vetra. Kad je površina suva na dodir (posle 2 – 6 sati), obilato je natopite vodom. Ako padne kiša pre nego što se PENESAL PRO® osuši, prskanje mora da se ponovi, i to kada se površina osuši. 24 časa posle prvog natapanja površine vodom, ponovite isti postupak. 24 časa posle drugog natapanja, ponovite isti postupak i treći put. Posle trećeg natapanja, tretiranu površinu možete da prekrijete vodom radi provere hidroizolacije.

NAPOMENA: Prskanje može da se obavi najobičnijom baštenskom ručnom prskalicom ili, ako je u pitanju veća površina, motorizovanom opremom za prskanje. Baštenskom prskalicom može da se pokrije 100-150 m² za jedan sat. Posle aplikacije, svu korišćenu opremu treba dobro isprati vodom. Kontaktirajte PENETRON Hellas S.A. radi dodatnih uputstava u vezi sa opremom za nanošenje. PENESAL PRO® je spreman za upotrebu – ne razređuje se vodom.

POTROŠNJA

1 litar na 4 – 6 m².

4 m² na hrapavim i poroznim površinama
6 m² na glatkim i kompaktnim površinama
5 m² na normalnim površinama

Pukotine: Dodatno 1 litar na svakih 5 m¹.

POSEBNE NAPOMENE

PENESAL PRO® nije namenjen za popravke strukturalnih ili projektovanih pukotina. Na radnim spojnica, ekspanzionim dilatacijama, prodorima ili loše izvedenim spojevima, pre tretmana sa PENESAL PRO® treba obaviti odgovarajuće intervencije materijalima kao što su PENECEM MORTAR®, bubreće trake, elastomerni zaptivni materijali, itd.

U slučaju da je osnovni tehnički zahtev učvršćivanje površine, koristite PENESAL FH®.

PENESAL PRO® ne treba da se koristi u situacijama negativnog hidrostatskog pritiska. U ovakvim situacijama, koristite PENETRON®.

PENESAL PRO® može da se koristi i na betonima sa letećim pepelom, šljakom ili mikrosilikom, pod uslovom da ovi sastojci ne prevazilaze 30% od ukupne količine cementnih materijala u betonu. Radi sigurnosti, napravite probu na manjoj površini, ili od dobavljača nabavite tačnu recepturu betona. Pouzdanost na takvim betonima možete da popravite prethodnim tretmanom

kalcijumom. Tretman kalcijumom je obavezan kod ispošćenih i karboniziranih betona.

Nemojte da nanosite PENESAL PRO® preko stakla, aluminijuma, drveta ili obojenih površina. Ako do toga dođe, uklonite materijal ispiranjem vodom.

Preporučena oprema su prskalica niskog pritiska, mekana četka, gumeni brisač i crevo za vodu. Po upotrebi, svu opremu treba isprati čistom vodom.

Kontaktirajte PENETRON Hellas S.A. za više detalja. PENESAL PRO® ne treba da se koristi kao rešenje za pogrešno projektovanje, definisanje detalja ili izvođenje radova.

PAKOVANJE

PENESAL PRO® se isporučuje u kantama od 6 i 19 litara, buradima od 208 litara i kontejnerima od 1041 litara.

ČUVANJE / ROK UPOTREBE

Proizvod ima rok upotrebe 2 godine, u originalnom neotvorenom pakovanju, uskladišten van direktne osunčanosti i u uslovima bez mraza.

INFORMACIJA ZA BEZBEDNU UPOTREBU

Izbegavajte kontakt s kožom i očima. Ako do toga dođe, obilato isperite vodom i zatražite lekarski savet. Koristite zaštitne rukavice, kao i masku za disanje ako radite u zatvorenom prostoru. Za detaljnije informacije, proučite Bezbednosni List, koji sadrži sve informacije neophodne za zaštitu korisnika. ČUVATI VAN DOHVATA DECE.



1085-CPR-0080

EN 1504-2

Penetron International, Ltd.
601 South Tenth Street, Unit 300
Allentown, PA 18103
09

PENESAL PRO

Impregnacija za zaštitu i popravku betonskih struktura

[Zaštita od penetracije Klasa 1.2 (I) i Povećanje fizičke otpornosti Klasa 5.2 (I)]

Otpornost na abraziju: ≥ 30% poboljšanja

Kapilarna apsorpcija vode: Klasa II

Otpornost na udar: Klasa III (≥ 20 Nm)

Snaga prianjanja (pull-off): ≥ 0.8 N/mm²

Dubina penetracije: ≥ 5 mm

Reakcija na vatru: NPD

Opasne materije: NPD

REAKTIVNI PENETRIRAJUĆI ZAPTIVAČ BETONA

GARANCIJA – ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

PENETRON HELLAS S.A. garantuje da su njegovi proizvodi izrađeni po procedurama ISO Standarda, da su izuzetnog kvaliteta, da su bez materijalnih nedostataka i da sadrže sve propisane komponente u odgovarajućim proporcijama. Ukoliko se za bilo koji proizvod dokažu nedostaci, odgovornost PENETRON HELLAS S.A. je ograničena na zamenu dokazano defektnog materijala, ukoliko su poštovane sve standardne procedure primene i ukoliko se dokaže pravilan odabir proizvoda za konkretnu aplikaciju. PENETRON HELLAS S.A. ne garantuje komercijalni aspekt proizvoda, niti njegovu primenljivost u određenoj situaciji. Na korisniku je, posle konsultacija sa distributerom proizvoda, da odluči o primenljivosti proizvoda u nameravanoj aplikaciji, kao i da preuzme sve rizike i odgovornost u vezi sa tim. Bez obzira na najbolju nameru, informacije koje su date u ovom tehničkom listu ne predstavljaju osnovu za bilo kakav ugovor. Sve preporuke, tehnički podaci i rezultati ispitivanja sadržani u ovom tehničkom listu zasnovani su na rezultatima laboratorijskih ispitivanja i na praktičnim iskustvima. Ipak, PENETRON HELLAS S.A. ni na koji način izdaje garanciju za ove podatke. U svakom slučaju, podaci su dati u dobroj veri, u skladu sa iskustvima PENETRON HELLAS S.A. do momenta publikacije ovog tehničkog lista. Zbog varijacija u uslovima skladištenja i načinima pripreme i primene materijala, PENETRON HELLAS S.A. ne preuzima odgovornost za ostvarene rezultate. Preporučujemo korisnicima da naprave probne aplikacije kako bi odredili primenljivost proizvoda u datoj situaciji. Korisnici treba da se oslanjaju samo na najnovije tehničke listove. Tehnički listovi iz PENETRON HELLAS S.A. mogu da se donekle razlikuju od listova iz PENETRON INTERNATIONAL LTD ili drugih PENETRON kompanija u svetu. Ove razlike se odnose na formatiranje teksta, na drugačije klimatske zone i procedure ugradnje, ili na drugačija imena proizvoda, sve u cilju najpotpunije informisanosti klijenata.

PENETRON HELLAS
50, THRAKOMAKEDONON AV.
GR 136 79 ACHARNES
TEL: +30 210 2448250 - FAX: +30 210 2476803
www.penetron.gr - info@penetron.gr
Tehnička podrška prodaje Zapadni Balkan:
Tel.: +381 63 344 501
E-mail: m.jovanovic@penetron.gr